



VŠEOBECNÝ POPIS:

Matná vodouriediteľná fasádna farba na báze draselného vodného skla, minerálnych plnív, pigmentov a aditív vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou paropriepustnosťou, tónovateľná do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

REVCO SILICAT EXTERIOR fasádna farba je vhodná na použitie na minerálnych, cementových alebo vápenno-cementových podkladoch. Vytvára vynikajúce spojenie na vápenno-cementových minerálnych podkladoch. Je vhodnou povrchovou úpravou historických budov.

Podklad:

Podklady musia byť pevné, suché, nosné, čisté, bez zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí a prachu. Povrch musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava:

Povrchy odporúčame napenetrovať impregnačným náterom **REVCO SILICAT PRIMER IMPREGNER** a počkať min. 24 hodín. Farbu pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vrtačky s nízkymi otáčkami. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje.

Aplikácia:

Valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +8 °C.

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu doporučujeme chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výdatnosť: 9-10 m²/lt na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení pri hladkých a menej nasiakavých povrchoch.

5-7 m²/lt na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení pri štrukturovaných a veľmi nasiakavých povrchoch.

Krycia schopnosť farby **REVCO SILICAT EXTERIOR** je závislá od podkladu, pri normálnych podmienkach odporúčame natierať dve vrstvy. Farba pri veľkom riedení stráca kryciu schopnosť a oteruvzdornosť.

Riedenie: 0,5-0,7 lt/vedro, len s **REVCO SILICAT PRIMER IMPREGNER**om!

Doba schnutia: 6 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.

Pretierateľnosť: po 24 hodinách

Farebnosť: Biela a do vybraných odtieňov vzorkovnice **REVCO** u dodávateľa. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnjej šarže. Rozdiel farebných odtieňov vo vzorkovnici oproti farebnosti originálneho výrobku je z technologických dôvodov (technológia tlače a iný charakter podkladu) možný a nemôže byť dôvodom na reklamáciu. S ohľadom na túto skutočnosť doporučujeme pred aplikáciou realizovať skúšobné vzorky.

Nanášanie: Štetkou, valcom alebo striekacou pištoľou, dbať na naniesenie rovnomernej vrstvy.

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +8 °C - +25 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.

Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom.

Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.

Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5 °C - 12 mesiacov.

Špecifická hmotnosť: 1,60 kg/ lt

Obsah pevných častí: 65 %

Faktor difúzneho odporu μ: 35

Balenie: 10 l, plastové vedro

Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.